

**CONTATTI:**

Via Acton, 12  
80053 Castellammare di  
Stabia (NA)  
Tel.0818711071  
Fax.0818710014

**REFERENZE:**

Ministero della Difesa

**CERTIFICAZIONE:**

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



**CAVO PIANO IN POLIAMMIDE 3 - 4 LEGNOLI**

3 - 4 STRAND ROPE POLYAMIDE



**SIGLA**

**Pa**

**COLORI STANDARD : BIANCO**

STANDARD COLOURS : WHITE

**SETTORE : NAUTICA (ORMEGGIO - TONNEGGIO - RIMORCHIO)**

MAIN APPLICATION : NAVAL (MOORING - WRAPING - TOW)

**NON GALLEGGIANTE**

NO FLOATING

<b>FIBRA</b> Characteristics Fiber	<b>CORDA</b> Characteristics Rope
Sigla : Pa Abbreviation : Pa Densità : 1,14 g/cm <sup>3</sup> density : 1.14 g/cm <sup>3</sup> Fusione : 250°C Melting point : 250°C	Allungamento a rottura : 14 ÷ 28% Elongation at break : 14 ÷ 28 % Resistenza all'abrasione : molto buona Abrasion resistance : very good Resistenza ai raggi UV: molto buona UV rays resistance : very good

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 1140 - (2012)**

Diametro Nominal size	Massa lineare		Prezzo per 100 metri *	Carico di rottura - daN Minimum breaking strenght	
	nominale	tolleranza		3 legnoli	4 legnoli
mm.	Ktex	%	€/100mt.		
4	9,87	± 10	6,17	338	-
6	22,2		13,88	720	-
8	39,5		24,69	1.260	-
10	61,7	± 8	38,56	1.910	1.710
12	88,8		55,50	2.700	2.520
14	121		75,63	3.600	3.190
16	158		98,75	4.500	4.280
18	200	± 5	125,00	5.670	5.040
20	247		154,38	7.200	6.390
22	299		186,88	8.550	7.650
24	355		221,88	10.100	9.000
26	417		260,63	11.300	10.600
28	484		302,50	13.500	11.900
30	555		346,88	15.300	13.500
32	632		395,00	17.100	15.300
36	800		500,00	21.200	19.100
38	894		558,75	24.100	21.500
40	987	616,88	27.000	23.900	
44	1190	743,75	32.000	28.400	
48	1420	887,50	36.000	33.800	
52	1670	1043,75	42.800	38.300	
56	1930	1206,25	50.400	45.000	
60	2220	1387,50	56.700	50.400	
64	2530	1581,25	63.900	56.700	
72	3200	2000,00	81.000	72.000	

\* Prezzo medio indicativo