

CAVO POLIPROPILENE MONOFILO + POLIESTERE 3 - 8 - 12 LEGNOLI H.T.

3 - 8 - 12 STRAND ROPE POLYPROPYLENE MONOFILAMENT + POLYESTER


SIGLA
Ppm/Pes
H.T.
CONTATTI:

 Via Acton, 12
 80053 Castellammare di Stabia (NA)
 Tel.0818711071
 Fax.0818710014

REFERENZE:

Ministero della Difesa

CERTIFICAZIONE:

UNI EN ISO 9001:2015

 SISTEMA DI GESTIONE
 QUALITÀ CERTIFICATO


UNI EN ISO 9001:2015


COLORI STANDARD : BIANCO

STANDARD COLOURS : WHITE

SETTORE : NAUTICA (ORMEGGIO - TONNEGGIO - RIMORCHIO)

MAIN APPLICATION : NAVAL (MOORING - WRAPING - TOW)

SEMIGALLEGGIANTE

SEEDS FLOAT

FIBRA Characteristics Fiber	CORDA Characteristics Rope
70÷80% Ppm - 30÷20% Pes 70÷80% Ppm - 30÷20% Pes Densità : Ppm 0,91 g/cm ³ - Pes 1,38g/cm ³ densità : Ppm 0,91 g/cm ³ - Pes 1,38g/cm ³ Fusione : Ppm 165°C - Pes 260°C Melting point : Ppm 165°C - Pes 260°C	Allungamento a rottura : 18 ÷ 22% Elongation at break : 18 ÷ 22 % Resistenza all'abrasione : buona Abrasion resistance : good Resistenza ai raggi UV: molto buona UV rays resistance : very good

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 10556 (2010)

H.T. Alta Tenacità			Prezzo per 100 metri *
Diametro	Massa lineare	Carico rottura	
Ø mm.	± 5% Ktex	daN	€/100mt.
14	108	3.470	45,90
16	142	4.480	60,35
18	179	5.610	76,08
20	221	6.870	93,93
22	268	8.210	113,90
24	319	9.600	135,58
26	374	11.300	158,95
28	434	13.000	184,45
30	498	14.800	211,65
32	566	16.700	240,55
36	717	21.000	304,73
40	885	25.700	376,13
44	1070	30.800	454,75
48	1270	36.400	539,75
52	1500	42.400	637,50
56	1730	48.900	735,25
60	1990	55.800	845,75
64	2270	63.100	964,75
68	2560	70.700	1088,00
72	2870	78.900	1219,75
76	3200	87.600	1360,00
80	3540	96.300	1504,50
84	3910	106.150	1661,75
88	4280	116.000	1819,00
96	5100	137.000	2167,50
100	5550	148.000	2358,75
104	6000	159.000	2550,00

* Prezzo medio indicativo