

CAVO POLIPROPILENE MONOFILO + POLIESTERE 3 - 8 - 12 LEGNOLI M.T.

3 - 8 - 12 STRAND ROPE POLYPROPYLENE MONOFILAMENT + POLYESTER



SIGLA

Ppm/Pes
M.T.

CONTATTI:

Via Acton, 12
80053 Castellammare di
Stabia (NA)
Tel.0818711071
Fax.0818710014

REFERENZE:

Ministero della Difesa

CERTIFICAZIONE:

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



COLORI STANDARD : BIANCO

STANDARD COLOURS : WHITE

SETTORE : NAUTICA (ORMEGGIO - TONNEGGIO - RIMORCHIO)

MAIN APPLICATION : NAVAL (MOORING - WRAPING - TOW)

SEMIGALLEGGIANTE

SEEDS FLOAT

FIBRA Characteristics Fiber	CORDA Characteristics Rope
70÷80% Ppm - 30÷20% Pes 70÷80% Ppm - 30÷20% Pes	Allungamento a rottura : 18 ÷ 22% Elongation at break : 18 ÷ 22 %
Densità : Ppm 0,91 g/cm ³ - Pes 1,38g/cm ³ densità : Ppm 0,91 g/cm ³ - Pes 1,38g/cm ³	Resistenza all'abrasione : buona Abrasion resistance : good
Fusione : Ppm 165°C - Pes 260°C Melting point : Ppm 165°C - Pes 260°C	Resistenza ai raggi UV: molto buona UV rays resistance : very good

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 10556 (2010)

M.T. Media Tenacità			Prezzo per 100 metri *
Diametro	Massa lineare	Carico rottura	
Ø mm.	± 5% Ktex	daN	€/100mt.
14	95,1	3.120	40,42
16	124	4.030	52,70
18	157	5.050	66,73
20	194	6.180	82,45
22	235	7.390	99,88
24	279	8.670	118,58
26	328	10.200	139,40
28	380	11.700	161,50
30	437	13.300	185,73
32	497	15.000	211,23
36	629	18.900	267,33
40	776	23.100	329,80
44	939	27.700	399,08
48	1110	32.800	471,75
52	1320	38.200	561,00
56	1520	44.000	646,00
60	1750	50.200	743,75
64	1990	56.800	845,75
68	2250	63.600	956,25
72	2520	71.000	1071,00
76	2810	78.850	1194,25
80	3110	86.700	1321,75
84	3430	95.350	1457,75
88	3750	104.000	1593,75
96	4470	123.000	1899,75
100	4865	133.000	2067,63
104	5260	143.000	2235,50

* Prezzo medio indicativo

