

CAVO TRECCIATO IN POLIAMMIDE 8 - 12 LEGNOLI

8 - 12 STRAND ROPE POLYAMIDE

CONTATTI:

 Via Acton, 12
 80053 Castellammare di
 Stabia (NA)
 Tel.0818711071
 Fax.0818710014

REFERENZE:

Ministero della Difesa

CERTIFICAZIONE:

UNI EN ISO 9001:2015

 SISTEMA DI GESTIONE
 QUALITÀ CERTIFICATO


UNI EN ISO 9001:2015


SIGLA
Pa
COLORI STANDARD : BIANCO

STANDARD COLOURS : WHITE

SETTORE : NAUTICA (ORMEGGIO - TONNEGGIO - RIMORCHIO)

MAIN APPLICATION : NAVAL (MOORING - WRAPING - TOW)

NON GALLEGGIANTE

NO FLOATING

FIBRA Characteristics Fiber	CORDA Characteristics Rope
Sigla : Pa Abbreviation : Pa Densità : 1,14 g/cm ³ density : 1.14 g/cm ³ Fusione : 250°C Melting point : 250°C	Allungamento a rottura : 14 ÷ 28% Elongation at break : 14 ÷ 28 % Resistenza all'abrasione : molto buona Abrasion resistance : very good Resistenza ai raggi UV: molto buona UV rays resistance : very good

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : UNI EN ISO 1140 - (2012)

Diametro Nominal size	Massa lineare		Prezzo per 100 metri *	Carico di rottura - daN Minimum breaking strenght	
	nominale	tolleranza		8 legnoli	12 legnoli
mm.	Ktex	%	€/100mt.		
16	160	± 5	100,00	-	5.040
20	250		156,25	-	7.650
24	360		225,00	-	10.600
28	490		306,25	-	14.400
30	560		350,00	15.300	16.200
32	640		400,00	18.000	19.100
36	810		506,25	22.500	23.900
40	1000		625,00	27.000	28.400
44	1210		756,25	32.000	-
48	1440		900,00	38.300	-
52	1700		1062,50	45.000	-
54	1830		1143,75	47.700	-
56	1970		1231,25	50.400	-
60	2260		1412,50	56.700	-
64	2570		1606,25	63.900	-
72	3250		2031,25	81.000	-
80	4010		2506,25	100.800	-
88	4860	3037,50	118.800	-	
96	5780	3612,50	144.000	-	
104	6780	4237,50	162.000	-	

* Prezzo medio indicativo