

STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI

Stabilimento Militare Produzione Cordami - Castellammare di Stabia (NA) - cordmil@aid.difesa.it

CONTATTI:

Via Acton, 12
80053 Castellammare di Stabia (NA)
Tel.0818711071
Fax.0818710014

REFERENZE:

Ministero della Difesa


CERTIFICAZIONE:

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015



SAGOLA 16/24 FUSI IN POLIAMMIDE

16/24 FUSED BRAID POLYAMIDE



COLORI STANDARD : BIANCO

STANDARD COLOURS : WHITE

SETTORE : VARI

MAIN APPLICATION : LAUNCHINGS

NON GALLEGGIANTE

NO FLOATING

FIBRA <i>Characteristics Fiber</i>	SAGOLA <i>Characteristics Rope</i>
Sigla : Pa Abbreviation : Pa Densità : 1,14 g/cm ³ density : 1.14 g/cm ³ Fusione : 250°C Melting point : 250°C	Allungamento a rottura : 14 ÷ 28% Elongation at break : 14 ÷ 28 % Resistenza all'abrasione : molto buona Abrasion resistance : very good Resistenza ai raggi UV: molto buona UV rays resistance : very good

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : NAV-70-4000-0002-13-00B000

Diametro <i>Nominal size</i>	Massa lineare		Prezzo per 100 metri *	Carico di rottura <i>Minimum breaking strenght</i>
	nominale	tolleranza		
mm.	Ktex	%	€/100mt.	daN
2 perlon	2,3	± 5	1,84	120
3	7		4,73	150
4	12		8,10	260
5	20		13,50	400
6	27		18,23	600
8	40		27,00	1.000
10	60		40,50	1.600
12	100		67,50	2.200
14	125		84,38	2.750
16	156		105,30	3.350
18	175		118,13	3.900
20	200		135,00	4.600

* Prezzo medio indicativo

Fornitore ufficiale dell'Amerigo Vespucci fin dal suo varo nel 1931