

CONTATTI:

Via Acton, 12
80053 Castellammare di
Stabia (NA)
Tel.0818711071
Fax.0818710014

REFERENZE:

Ministero della Difesa


CERTIFICAZIONE:

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015


SAGOLA DOPPIA TRECCIA 16/24 FUSI POLIESTERE / DYNEEMA®

16/24 FUSED DOUBLE BRAID POLYESTER / DYNEEMA


COLORI STANDARD : VARI

STANDARD COLOURS : LAUNCHINGS

SETTORE : VARI

MAIN APPLICATION : LAUNCHINGS

NON GALLEGGIANTE

NO FLOATING

RIVESTIMENTO ESTERNO POLIESTERE <i>Covering external polyester</i>	TRECCIA INTERNA DYNEEMA® <i>Inside braid dyneema</i>
Sigla : Pes Abbreviation : Pes Densità : 1,38 g/cm ³ density : 1.38 g/cm ³ Fusione : 260°C Melting point : 260°C	Sigla : HMPE Abbreviation : HMPE Densità : 0,97 g/cm ³ density : 0.97 g/cm ³ Fusione : 150°C Melting point : 150°C

NORMATIVA DI RIFERIMENTO : NAV-70-4000-0002-13-00B000

Diametro <i>Nominal size</i>	Massa lineare		Prezzo per 100 metri *	Carico di rottura <i>Minimum breaking strenght</i>
	nominale	tolleranza		
mm.	Ktex	%	€/100mt.	daN
3	10	± 5	-	420
4	12		-	550
6	25		-	1.300
8	45		-	2.100
10	65		-	2.900
12	85		-	4.700
14	100		-	5.650
16	130		-	6.200
18	165		-	6.500